



Epifanes Black Bottom

Hoogwaardige conserverende teervrije zwarte coating/scheepslak, die zowel onder als boven de waterlijn kan worden aangebracht. Door de dichte oppervlaktestructuur is Epifanes Black Bottom goed bestand tegen continue waterbelasting. Daarnaast biedt dit product een uitstekende hechting en is zeer geschikt voor het overschilderen van teerlagen en directe toepassing op kaal staal en hout. Black Bottom is eenvoudig te verwerken, kleurvast en bestand tegen de inwerking van ultraviolette straling en de wisselende invloeden van water en lucht. Black Bottom bezit geen aangroeiwerende eigenschappen en zal, net als teer, na verloop van tijd aangroeien. Om aangroei tegen te gaan kunnen 5 dagen na het aanbrengen van de laatste laag Black Bottom twee lagen Werdol kopervrij worden aangebracht.

Toepassingsgebieden:

Zowel kaal als geteerd staal en hout. Voor een goede bescherming van het onderwaterschip moet op een kale ondergrond minimaal een droge laag van 250-300 micron aangebracht worden (dit is ca. 500 ml. per m²).

Verdunning	Kwast/roller - Epifanes Verfverdunding. 1 ^e laag op kaal staal en teerlagen; Epifanes 1-C Smitverdunding (25%)
	Smit - Epifanes 1-C Smitverdunding
Overschilderbaar	Na 12 uur bij 18°C.
Uitstrijkvermogen	Circa 10 m ² per liter @ 50 µm droge laagdikte
Verpakking	1000ml. – 4000ml.
Kleur	zwart
Verwerkingsadvies	Voor gebruik intensief oproeren