



Epifanes Bootlak Blank/Vernis met extra UV filter

Hoogglanzende, ééncomponent klassieke jachtvernis op basis van houtolie /fenol en alkydhars. Optimale vloeïing, zeer hoge weer- en waterbestendigheid, hoge bolle glans en langdurig glansbehoud, ook in tropische klimaten. Het ingebouwde extra ultraviolet filter beschermt het hout optimaal tegen verkleuring door zonlicht. Deze vernis blinkt uit door een bijzonder hoog elastisch vermogen, waardoor de vernis niet scheurt op werkend hout.

Toepassingsgebieden:

Voor nieuw werk op massief kaal hout (bv. meranti, mahonie, oregon pine) en hechthout binnen en buiten boven de waterlijn. Onderhoud van bestaande, intacte één- en tweecomponent vernissystemen ongeacht het merk.

Verdunning	Kwast - Epifanes Verfverduuning. Spuut - Epifanes 1-C Spuitverduuning
Overschilderbaar	Na 24 uur bij 18°C.
Uitstrijkvermogen	Circa 14 m ² per liter @ 35 micron droge laagdikte
Verpakking	250ml. – 500ml. – 1000ml. – 5000ml.
Kleur	transparant amber

Traditioneel ééncomponent hoogglans UV-vernissysteem op kaal hout

Na voorbehandeling:

stap	Product	Aantal lagen	Verdunnen met	%	Droogtijd per laag bij 18° C.	Schuren met	Opmerkingen
1	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfverduuning	50	24 uur	220 droog	De natte laag evt. inschuren met 220 waterproof schuurpapier zonder water en vervolgens afmeten. Lagen aanbrengen met langharige, slappe kwast.
2	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfverduuning	25	24 uur	220 droog	Handmatig schuren in de nerfrichting.
3	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfverduuning	15	24 uur	280 droog	Handmatig schuren in de nerfrichting.
4	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	4	EPIFANES Verfverduuning	0-5	24 uur	400 nat	4 lagen zijn voor een vernissysteem het minimaal benodigde aantal eindlagen. Het aanbrengen van meer lagen wordt aangeraden.
	totaal aantal lagen	7					

Opmerking: Het aanbrengen van meer lagen zorgt voor een nog diepere glans en biedt bovendien meer UV-bescherming en glansbehoud.