

Productinformatie



Epifanes Epoxy HB Coat

Een oplosmiddelarme, conserverende tweecomponenten coating op basis van een gemodificeerde epoxyhars met hoge anti-corrosieve eigenschappen. Snel drogend en met een hoge vaste stofgehalte. Hierdoor kan snel de benodigde droge laagdikte worden bereikt.

Toepassingsgebieden:

Snel opbouwen van laagdikte op polyester, gestraald of handontroest staal, aluminium en (hecht-) hout, binnen en buiten, boven en onder de waterlijn. Als osmosebescherming en reparatie op polyester.

Verdunning	Kwast - Epifanes D-601 Verdunning Spuut - Epifanes D-601 Verdunning Na 6 uur bij 18°C.
Overschilderbaar	Na 6 uur bij 18°C.
Overschilderbaar met	alle Epifanes tweecomponent producten.
Uitstrijkvermogen	Circa 9 m ² per liter @ 65 µm droge laagdikte
Mengverhouding	In gewicht: 88 delen basis (A) : 10 delen verharder (B). In volume: 100 delen basis (A) : 20 delen verharder (B).
Inductietijd	20 minuten bij 18°C.
Verpakking	750ml en 4 liter
Kleur	lichtgrijs en zwart