



**Epifanes Foul-Away (kopervrije zelfslijpende onderwaterverf)**

Zelfslijpende aangroeiwerende onderwaterverf op basis van gemodificeerde harsen. Bevat geen koper, koperbindingen of tin. Door het zelfslijpende karakter blijft het onderwaterschip glad. Kan zonder gevaar voor galvanische corrosie worden toegepast op aluminium en andere metalen. Kan zonder problemen tot 6 maanden voor de tewaterlating worden aangebracht. De eigenschappen van deze onderwaterverf worden niet nadelig beïnvloed indien het schip gedurende langere tijd uit het water is. Met de juiste primers (zie de systemen) geschikt voor hout, staal, aluminium en polyester.

**Toepassingsgebieden:** Geschikt voor zoet water en voor tijdelijk verblijf op zout water. Een kopervrije oplossing voor het overschilderen van bestaande (koperhoudende) zelfslijpende, chloorrubber en vinyl antifouling. Zachte antifouling dienen eerst te worden verwijderd voordat Epifanes Foul-Away kan worden aangebracht.

<b>Verdunning</b>	Bij voorkeur onverdund aanbrengen, Kwast/roller – Epifanes D-100 Verdunning
<b>Overschilderbaar</b>	Na 6 uur bij 18°C.
<b>Tewaterlaten</b>	Vanaf 18 uur na het aanbrengen bij 18°C. Maximaal na 6 maanden
<b>Uitstrijkvermogen</b>	Circa 10 m <sup>2</sup> per liter @ 50 µm droge laagdikte
<b>Verpakking</b>	750ml. en 2 liter
<b>Kleuren</b>	Rood – roodbruin – lichtblauw – donkerblauw – groen – wit - zwart
<b>Vaargebied</b>	zoet water en tijdelijk verblijf op zout water (max. 3 weken)
<b>Verwerkingsadvies</b>	Voor gebruik goed oproeren
<b>Opmerking</b>	In verband met het zelfslijpende karakter is dit product niet geschikt voor toepassing op snelvarende (speed-)boten.