



**Epifanes Interimcoat**

Een tweecomponenten primer / intermediate coat op basis van epoxy- en vinylhars. Goede hechtingseigenschappen en slagvastheid. Universeel overschilderbaar met alle typen één- en tweecomponenten verfproducten. Epifanes Interimcoat geeft een grof oppervlak met uitstekende mechanische hechting. Teneinde zijn hechtende eigenschap te behouden dient **Epifanes Interimcoat niet te worden geschuurd**.

**Toepassingsgebieden:**

Algemene hechtlaag voor binnen en buiten, onder en boven de waterlijn Hechtlaag voor diverse antifouling ongeachte welk merk op polyester en op tweecomponenten (epoxy) ondergronden. Afsluitende hechtlaag over epoxysystemen .

<b>Verdunning</b>	Roller - Epifanes D-601 Verdunning Spuut - Epifanes D-601 Verdunning
<b>Overschilderbaar</b>	Na 4 uur bij 18°C. : tweecomponent producten Na 24 uur bij 18°C.: antifouling en eventueel aflakken Onbeperkt maximaal
<b>Uitstrijkvermogen</b>	Circa 8 m <sup>2</sup> per kg. @ 35 µm droge laagdikte
<b>Mengverhouding</b>	In gewicht: 90 delen basis (A) : 10 delen verharder (B). In volume: 86 delen basis (A) : 14 delen verharder (B).
<b>Inductietijd</b>	20 minuten bij 20°C.
<b>Verpakking</b>	750gr. – 5 kg.
<b>Kleur</b>	wit
<b>Verwerkingsadvies</b>	Voordat dit product overgeschilderd wordt, dient de laag na de geadviseerde overschildertijd eerst goed gereinigd te worden met Epifanes 1-C Spuitverdunning, wasbenzine of water en ammoniak om eventuele verharder-resten van het oppervlak te verwijderen. Verwerking met nylonroller of spuit. Vervolgens goed laten uitdampen

Systeemopbouw onder de waterlijn op hout, staal, polyester of aluminium verschillen. Elk afzonderlijke systeemopbouw is te downloaden onder "systemen"