



Epifanes PP Vernis Extra met UV filter

Tweecomponenten hoogglanzende en hoogvullende vernis op basis van alkydhars en isocyanaat. Uitstekende kras-, slag-, stoot- en slijtvastheid en goed bestand tegen water, alcohol en huishoudchemicaliën.

Toepassingsgebieden:

Professionele, zeer sneldrogende grondlaag, sealer en/of vullaag voor kaal hout, binnen en buiten boven de waterlijn, in synthetische of polyester vernissystemen. Isolatievernis voor tropisch hout in blanke lak systemen. Harde en toch enigszins elastische grondvernis voor sterk werkend hout (masten, roeispanten). Interieurafwerking van vele houtsoorten, o.a. deuren, betimmeringen, keukenmeubilair, aanrechtbladen, etc. Onderhoud van bestaande blanke tweecomponenten interieursystemen.

Verdunning	Kwast - Epifanes Verdunning voor PP Vernis Extra Ook verdunbaar met Epifanes Poly-urethane Kwastverdunning Spuut - Epifanes Verdunning voor PP Vernis Extra
Overschilderbaar	Nat-in-nat na 2-3 uur bij 18°C. Binnen 48 uur zonder tussenschuren, na 48 uur schuren met grofte 240
Uitstrijkvermogen	Circa 14 m ² per liter @ 30 µm droge laagdikte
Mengverhouding	In gewicht en volume 1 deel basis (A) : 1 deel verharder (B).
Inductietijd	20 minuten bij 20°C.
Verpakking	2000ml. – 10 ltr. (A + B)
Kleur	transparant licht amber

Tweecomponent hoogglans UV-vernissysteem op kaal hardhout (teak,iroco) en op mahonie, meranti, oregon pine, etc.

Na voorbehandeling van de ondergrond:

stap	Product	Aantal lagen	Verdunnen met	%	Droogtijd per laag bij 18° C.	Schuren met	Opmerkingen
1	EPIFANES PP Vernis Extra	1	EPIFANES Verdunning voor PP Vernis Extra	5-10	2-3 uur	niet	LET OP: Op niet hardhout de 1 ^{ste} laag 30-40% verdunnen. De natte laag eventueel inschuren met 320 waterproof schuurpapier zonder water en vervolgens afmetten.
2	EPIFANES PP Vernis Extra	1	EPIFANES Verdunning voor PP Vernis Extra	5	2-3 uur	niet	
3	EPIFANES PP Vernis Extra	1	EPIFANES Verdunning voor PP Vernis Extra	0-5	2-3 uur	niet	
4	EPIFANES PP Vernis Extra	1	EPIFANES Verdunning voor PP Vernis Extra	0-5	2-3 uur	320 nat	
5	EPIFANES Poly-urethane blank	3	EPIFANES Poly-urethane Kwastverdunning	0-10	24 uur	360 nat	Indien binnen 48 uur na de voorgaande laag aangebracht, is tussenschuren niet noodzakelijk.

	totaal min. aantal lagen	7					
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--



Productinformatie en systeemopbouw



Epifanes PP Vernis Extra met UV filter

Opmerking: Hoewel PP Vernis Extra een UV-filter bevat, wordt bij toepassing voor buitenwerk altijd afgelakt met drie of meer lagen Epifanes Poly-urethane blank (2-C), of als er aan een ééncomponent vernis de voorkeur wordt gegeven, drie of meer lagen Epifanes Bootlak blank of Epifanes Hardhoutolie.

Indien PP Vernis Extra voor interieurwerk wordt toegepast hoeft er geen aanvullend UV beschermend systeem over de PP Vernis Extra te worden aangebracht. Voor een interieur zijdeglansafwerking kan de PP Vernis met zowel een ééncomponent als met een tweecomponent zijdeglans vernis worden afgelakt.