

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BOOTLAK BLANK	
OMSCHRIJVING	Tenco Bootlak blank is een hoogglanzende sneldrogende en krasvaste blanke lak op basis van alkyd-polyurethaanharsen. Toepasbaar op alle hardhoutsoorten boven de waterlijn. Tenco Bootlak blank is bestand tegen alle weersinvloeden van en bestand tegen zoet en zout water. Ook is Tenco Bootlak blank binnen te gebruiken als blanke lak voor scheepsinterieurs, meubels, deuren en kozijnen.
TOEPASSING	Tenco Bootlak blank beschermt alle houtsoorten boven de waterlijn. Te gebruiken op al het hout in en op uw boot of schip maar ook in huis.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -gemakkelijk verwerkbaar -uitstekende duurzaamheid -geen verkleuring -waterafstotend -bestand tegen invloeden van zout, brak en zoet water.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Blank, hoogglans
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	175 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20°C.	2,1 hPa
Dichtheid bij 20°C.	± 0,9 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	60 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	11-13 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na ca. 3 uur bij 18 °C en overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Aanbevolen droge laagdikte	40-45 micron
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDERIJK EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuw hout eerst goed gladschuren, afstoffen en tenminste drie lagen aanbrengen met kwast, verfrol of verfspuit. Tussen de lagen licht schuren. Voor onderhoud kan in de regel met één laag worden volstaan.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine. Tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	500 ml, 750 ml, 1000ml, 2500 ml.