

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO IJZERMENIE	
OMSCHRIJVING	Een goede tweede laag over loodmenie of als roestwering van ijzerwerk met dezelfde prima hechtingseigenschappen.
TOEPASSING	Op metaal: bescherming tegen roestvorming Op hout: afsluitende laag tegen vocht voor niet-dagziend hout
VOORNAAMSTE KENMERKEN	-Roestwerend -Goed verwerkbaar -Waterafstotend -Afsluitende laag -Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Roodbruin
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	180 °C
Vlampunt	40 °C
Dampspanning bij 20 °C	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,33 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	90 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	10-13 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	40-45 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥70%
GEBRUIKSAANWIJZING	
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: min. 8 °C bij 80% RV Op staal: min. 10 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	250 ml, 750 ml, 2500 ml, 5000 ml.