

# Schooner Gold

## Vernissen

Hoogglanzende vernis met geavanceerde UV-technologie.

### PRODUCTBESCHRIJVING

Een hoogglanzende jachtvernis met geavanceerde UV-technologie en een traditionele amber tint die de natuurlijke kleur van hout verfraait. De uitzonderlijke diepe glans en kleur blijven de gehele levensduur behouden.

\* Onze nieuwe 1-component vernis met een geoptimaliseerde mix van UV-absorbers, HALS en harsen.

\* Superieure vloeieigenschappen, de hogere laagdikte opbouw per laag verkort de werktijd.

\* Bereik een professioneel resultaat in 4 tot 6 lagen; schuren na elke 2e laag.

\* Geschikt voor gebruik op alle houtsoorten inclusief oliehoudende houtsoorten zoals Teak en Iroko.

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Kleur:</b>	YVA500
<b>Eindlaag:</b>	Hoogglans
<b>Specifieke dichtheid:</b>	0.9
<b>Volume % vaste stof:</b>	48%
<b>Typische houdbaarheid:</b>	2 jaar
<b>VOS:</b>	408 g/ltr.
<b>VOS (EU Oplosmiddel)</b>	440.71 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)
<b>Verpakkingsgrootte:</b>	750 ml, 2.5 ltr.

### DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

	Droging			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Kleefvrij [ISO]	4 uur	3 uur	2 uur	1 uur
Doorgedroogd [ISO]	12 uur	9 uur	6 uur	3 uur

	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Overschilderen met								
Compass	16 uur	1 Maand(en)	14 uur	1 Maand(en)	12 uur	1 Maand(en)	8 uur	1 Maand(en)
Goldspar	16 uur	1 Maand(en)	14 uur	1 Maand(en)	12 uur	1 Maand(en)	8 uur	1 Maand(en)
Goldspar Satin	16 uur	1 Maand(en)	14 uur	1 Maand(en)	12 uur	1 Maand(en)	8 uur	1 Maand(en)
Original	16 uur	1 Maand(en)	14 uur	1 Maand(en)	12 uur	1 Maand(en)	8 uur	1 Maand(en)
Schooner	16 uur	1 Maand(en)	14 uur	1 Maand(en)	12 uur	1 Maand(en)	8 uur	1 Maand(en)
Schooner Gold	16 uur	1 Maand(en)	14 uur	1 Maand(en)	12 uur	1 Maand(en)	8 uur	1 Maand(en)

### APPLICATIE EN GEBRUIK

#### Voorbehandeling:

#### REEDS GEVERNIST HOUT

**In goede staat** Reinig met verdunning. Glad schuren met schuurpapier in de grofte P280-P320. Verwijder schuurstof met verdunning.

**In slechte staat** Verwijder alle oude lagen.

2-6 lagen aanbrengen tot het gewenste eindresultaat is bereikt. Schuren met grofte P320-P400 na elke tweede laag\*. Verwijder schuurstof met een kleefdoek.

**KAAL HOUT** Glad schuren met schuurpapier in de grofte P80-P180, gevolgd door P280. Reinig het oppervlak door borstelen, afstoffen of afvegen. Na het afnemen met verdunning, het oppervlak volledig laten opdrogen alvorens de eerste laag vernis aan te brengen

**VETTIGE HOUTSOORTEN, bijv. Teak** Zorgvuldig ontvetten (Thinner No. 1) en voorbehandelen zoals kaal hout voordat Schooner Gold wordt aangebracht. Laat het oppervlak goed drogen voordat u de eerste laag aanbrengt. Indien gewenst gronden met Clear Wood Sealer Fast Dry.

**Kwast/Roller** Als u géén Clear Wood Sealer Fast Dry aanbrengt, de eerste laag Schooner Gold 50% verdunnen met Thinner No. 1. De 2e laag 25% verdunnen met Verdunning No. 1. De volgende lagen kunnen met 15% verdund worden,

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

®, International® het AkzoNobel logo en alle productnamen genoemd in deze publicatie zijn een handelsmerk van, of erkend aan, Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:4168 Datum uitgifte:28-2-2012



# Schooner Gold

## Vernissen

Hoogglanzende vernis met geavanceerde UV-technologie.



gebaseerd op omgevingstemperatuur, applicatie methode en persoonlijke voorkeur om het beste resultaat te bereiken. Vervolgens 4-6 lagen met de kwast aanbrengen/ 5-8 met een roller; tot het gewenste eindresultaat is bereikt. Schuren met grofte P320-P400 na elke tweede laag\*. Verwijder schuurstof met een kleefdoek.

\* Indien gewenst kunt u een mooier eindresultaat behalen met schuren tussen iedere laag.

### Methode:

Giet de hoeveelheid die u nodig denkt te hebben in een ander blik. Niet direct uit het blik verwerken. Gebruik een verzeef om er zeker van te zijn dat eventuele vervuiling wordt verwijderd. Niet te dik aanbrengen.

### Tips:

**Mengen:** Voor gebruik goed doorroeren.

**Verdunning:** Kwast - YTA800 Thinner No. 1. YTA085 SPUITVERDUNNING No. 3.

**Verdunnen:** De 1e laag 50% verdunnen. De 2e laag 25% verdunnen met Verdunning No. 1. De volgende lagen kunnen met 15% verdund worden, gebaseerd op omgevingstemperatuur, applicatie methode en persoonlijke voorkeur om het beste resultaat te bereiken.

**Reiniger:** Verdunning No.1 (YTA800).

**Conventionele spuit (Spuitapplicatie - alleen voor professionele applicateurs)** Drukvat: 1-2 bar. 14,5-29 psi (druk op het spuitpistool), 8-10 psi (luchtdruk). Tip: 1.2-1.4 mm. Verdun 25-30% met Verdunning No.3.

**Kwast** Gebruik altijd een schone kwast die u alleen voor het vernissen gebruikt. Kwasten schoonmaken voor gebruik.

**Roller** Gebruik bij rol applicatie een kortharige vachroller, om belletjes te in het veroppervlak te voorkomen adviseren wij om het oppervlak na te "dassen" met een schone "das" kwast.

**Anders:** Spuitdruk gegevens zijn uitsluitend aanbevelingen. De schilder kan van iedere gewenste instelling gebruik maken dat het beste past bij zijn spuittechniek en de weersomstandigheden ter plaatse.

Indien Schooner Gold wordt aangebracht met kwast of roller kan het noodzakelijk zijn om meerdere lagen aan te brengen. Verzeker uzelf ervan dat het correcte aantal lagen is aangebracht om de juiste laagdikte te verkrijgen.

### Enkele belangrijke punten:

Laat kaal hout nooit lang overstaan, het zal vocht opnemen.

Verwerk Schooner Gold nooit rechtstreeks uit het blik, het zal voortijdige veroudering en vervuiling in het blik tot gevolg hebben. Het niet zorgvuldig opvolgen van de juiste droogtijden heeft slechte droging, hechtingsverlies of de vernis kan gaan rimpelen tot gevolg. Schilder niet in direct zonlicht. Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.

Uitsluitend de aanbevolen verdunningen gebruiken.

Geformuleerd voor buiten gebruik (exterieur).

Als de maximale overschildertijd is overschreden, schuren met schuurpapier in de grofte P280-P320.

Producttemperatuur dient minimaal 10°C en maximaal 29°C te zijn. Omgevingstemperatuur dient minimaal 10°C en maximaal 35°C te zijn. Oppervlaktetemperatuur dient minimaal 10°C en maximaal 29°C te zijn.

### Toepasbaarheid / Oppervlakken:

Kan direct gebruikt worden over oliehoudende houtsoorten zoals Teak en Iroko, de eerste laag moet wel verdund zijn. 2-componenten vernissen niet gebruiken over een 1-component vernis.

### Aantal lagen:

Reeds gevernist hout: minimaal 2-4 lagen aanbrengen (4-6 verdunde lagen).

Kaal hout: Primer met 2 verdunde lagen. Gevolgd door 4 onverdunde lagen of 4-6 verdunde lagen.

### Rendement:

(Theoretisch) - 14.3 m<sup>2</sup>/lt met kwast

(Practisch) - 12.9 m<sup>2</sup>/lt met kwast

### Aanbevolen DLD per laag:

35 micron droog

### Aanbevolen NLD per laag:

70 micron nat

### Applicatie Methode:

Kwast, Roller, Conventionele spuit (Spuitapplicatie - alleen voor professionele applicateurs).

## TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

### Opslag

**ALGEMENE INFORMATIE:** Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Schooner Gold te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht!

**TRANSPORT:** Het product dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten bus bewaard te worden.

### Veiligheid

**ALGEMENE INFORMATIE:** Draag altijd handschoenen en een bril, en bescherm de huid met een overall. Gebruikers dienen zich ervan te verzekeren dat ze een exemplaar van het Product- Veiligheidsblad van dit product in hun bezit hebben, en dat ze voor het gebruik bekend zijn met alle veiligheidsinstructies. Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn.

**VERWIJDERING:** Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieuvordering afvoeren. Het is beter verfrachten voor het afvoeren uit te laten harden.

### BELANGRIJKE GEGEVENS

*De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van*

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

International®, het AkzoNobel logo en alle productnamen genoemd in deze publicatie zijn een handelsmerk van, of erkend aan, Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Schooner Gold

Vernissen

Hoogglanzende vernis met geavanceerde UV-technologie.


*voortdurende productontwikkeling.*

---

 **International.**  
yachtpaint.com

---

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

 International®, het AkzoNobel logo en alle productnamen genoemd in deze publicatie zijn een handelsmerk van, of erkend aan, Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:4168 Datum uitgifte:28-2-2012